



クエン酸「コザカイ・M」の物性について

2020年4月作成
吉田製薬株式会社
業務本部 学術部

試験項目	分析一例
安息角(°C)	33
かさ密度(g/mL)	0.99
タップ密度(g/mL)	1.01
粒度分布	
500 μ m on	99.0
250~500 μ m	0.8
150~250 μ m	0.1
106~150 μ m	0.0
75~106 μ m	0.0
75 μ m pass	0.0



倍率 × 1



倍率 × 30